STABILIZER FOR METHYLDIALKOXYSILANE AND STABILIZING METHOD

Publication number: JP6220417

Publication date: 1994-08-09

Inventor: NISH

NISHINO YUJI; YAMAMOTO AKIRA; ENDO MIKIO

Applicant:

SHINETSU CHEMICAL CO

Classification:

- international: *C07F7/18; C08K5/54; C09K3/00; C09K3/00; C07F7/00*;

C08K5/00; C09K3/00; C09K3/00; (IPC1-7): C09K3/00;

C08K5/54

- european:

Application number: JP19930008091 19930121 Priority number(s): JP19930008091 19930121

Report a data error here

Abstract of JP6220417

PURPOSE:To obtain a stabilizer which can prevent an abnormal reaction that may possibly occur during the preservation or transportation of methyldialkoxysilane in a container to thereby realize the safety and to provide a stabilizing method using the same. CONSTITUTION:This stabilizer contains an epoxide selected from methyl glycidyl ether, ethyl glycidyl ether, phenyl glycidyl ether, styrene oxide, 1,2-epoxy-3- phenylpropane, ethylene glycol diglycidyl ether, diglycidyl ether, cyclohexene oxide and cyclohexadiene dioxide. In the method for stabilizing methyldialkoxysilane, an epoxide is allowed to exist therewith. Among the epoxides, phenyl glycidyl ether or ethylene glycol diglycidyl ether is particularly desirable. It is desirable that the amount of the coexistent epoxide is 1.0X10<-3> to 10 pts.wt., preferably 1.0X10<-2> to 5 pts.wt. based on 100 pts.wt. methyldialkoxysilane.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-220417

(43)公開日 平成6年(1994)8月9日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 9 K 3/00

S 9155-4H

C08K 5/54

7242-4 J

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平5-8091

(71)出願人 000002060

信越化学工業株式会社

(22)出顧日

平成5年(1993)1月21日

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

(72)発明者 西野 裕二

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28番地の 1 信越化学工業株式会社合成技術研究所

1 信息化子工条件入安化石成仅例扩充。

内

(72)発明者 山本 昭

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28番地の

1 信越化学工業株式会社合成技術研究所

内

(74)代理人 弁理士 小宮 良雄

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 メチルジアルコキシシランの安定化剤および安定化方法

(57)【要約】

【目的】 メチルジアルコキシシランを容器などで保存 あるいは輸送している場合などに生じるおそれのある異 常反応を予防し、その安全性を図るメチルジアルコキシ シランの安定化剤および安定化方法を提供する。

【構成】メチルジアルコキシシランの安定化剤はメチルグリシジルエーテル、エチルグリシジルエーテル、フェニルグリシジルエーテル、スチレンオキシド、1,2-エポキシ-3-フェニルプロパン、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ジグリシジルエーテル、シクロヘキセンオキシド、シクロヘキサジエンジオキシドの中から選択されるエポキシド類を含む。メチルジアルコキシシランの安定化方法は、メチルジアルコキシシランの安定化方法は、メチルジアルコキシシランにエポキシド類を共存させる。その中でもエポキシド類はとしては特にフェニルグリシジルエーテルがよい。エポキシド類の共存量は、メチルジアルコキシシラン100重量部に対し1.0×10-2重量部~10重量部、好ましくは1.0×10-2重量部~5重量部が望ましい。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 メチルグリシジルエーテル、エチルグリシジルエーテル、フェニルグリシジルエーテル、スチレンオキシド、1,2-エポキシ-3-フェニルブロバン、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ジグリシジルエーテル、シクロヘキセンオキシド、シクロヘキサジエンジオキシドの中から選択されるエポキシド類を含むメチルジアルコキシシランの安定化剤。

【請求項2】 メチルジアルコキシシランにエポキシド類を共存させることを特徴とするメチルジアルコキシシ 10ランの安定化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、メチルジアルコキシシランの保存あるいは輸送時などの安全化を図るための安定化剤および安定化方法に関する。

[0002]

【従来の技術】メチルジアルコキシシランは有用な化合物で、各種有機ケイ素化合物やケイ素官能性ポリマーの製造中間体としてしばしば用いられている。メチルジア 20 ルコキシシランは分子中にSi-H結合およびアルコキシ基を有しており非常に反応性に富む。例えば不均化反応で容易にメチルシラン、メチルトリアルコキシシランに変わる。空気中の水分と脱水素反応を起こして水素やメチルトリアルコキシシランを生成することもある。こうした反応は保存あるいは輸送中などに保存容器の内圧を異常に上昇させるおそれがあり、メチルトリアルコキシシランはこれまでも危険性が懸念されていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は前記の課題を 30 解決するためなされたもので、メチルジアルコキシシランを容器などで保存あるいは輸送している際などに生じるおそれのある異常反応を予防し、その安全性を図るメチルジアルコキシシランの安定化方法を提供することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するためになされた本発明のメチルジアルコキシシランの安定化方法は、メチルジアルコキシシランにエポキシド類を共存させる。共存させるエポキシド類としては例えば、メチルグリシジルエーテル、エチルグリシジルエーテル、フェニルグリシジルエーテル、スチレンオキシド、

1, 2-エポキシ-3-フェニルプロパン、エチレング リコールジグリシジルエーテル、ジグリシジルエーテ ル、シクロヘキセンオキシド、シクロヘキサジエンジオ キシド等が挙げられ、中でもフェニルグリシジルエーテ ル、エチレングリコールジグリシジルエーテルまたはシ クロヘキサジエンジオキシドが好ましく、特にフェニル グリシジルエーテルまたはエチレングリコールジグリシ ジルエーテルが好ましい。これらは単独で用いられても

【0005】エポキシド類によって安定化されるメチルジアルコキシシランとしてはメチルジメトキシシラン、メチルジエトキシシランが挙げられる。そのほかにも例えばメチルジイソプロポキシシランが挙げられる。安定化にあたってのメチルジアルコキシシランとのエポキシド類の共存量は、メチルジアルコキシシラン100重量部に対し1.0×10-3重量部~10重量部、好ましくは1.0×10-2重量部~5重量部が望ましい。

よく、組み合わされて用いられてもよい。

【0006】このような安定化方法によると、メチルジ アルコキシシランを常温下でも、また50℃というかな り高温下でも安定的に保管することができる。

[0007]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように本発明のメチルジアルコキシシランの安定化剤を使用した安定化方法によれば、メチルジアルコキシシランを常温下でも、また50℃というかなり高温下でも化学的に安定的に保管できる。保存あるいは輸送中、保存容器の内圧が異常に上昇するおそれはほとんどない。メチルジアルコキシシランの取扱時の危険性が大幅に解消されることになる。

[0008]

【実施例】以下、本発明の実施例を説明する。

[0009] 実施例1

メチルジメトキシシラン10gに対して0.01gのフェニルグリシジルエーテルを添加し、20ミリリットルのガラスサンプルびん中に22日間、25℃下で保存した。保存期間経過後、サンプルびん中のメチルジメトキシシランの残存量とメチルトリメトキシシランの生成量をガスクロマトグラフィーによって調べた。結果を表1に示す。

40 [0010]

【表1】

表 1

	安 定 剤	メチルラメトキシシラン の 純度(%) (残存率)	生成されていた メチルトリメトキシシランの 濃度(%)
実 1	フェニルグリシジルエーテル	99.92	0.08
実 2	エチレングリコールジグリシジル エーテル	99.91	0.09
実 3	シクロヘキセフオキシド	99.85	0.15
比1	無添加	96.25	3.75

【0011】実施例2、3

実施例1と同様にしたが、フェニルグリシジルエーテル を使用しない代わりにエチレングリコールジグリシジル エーテルまたはシクロヘキセンオキシドを使用した。結 果を表1に示す。

【0012】比較例1

フェニルグリシジルエーテルなどのエポキシド類を添加 リリットルのガラスサンプルびん中で22日間、25℃ 下で保存した。保存期間経過後、サンプルびん中のメチ ルジメトキシシランの残存量とメチルトリメトキシシラ ンの生成量をガスクロマトグラフィーによって調べた。 結果を表1に示す。

【0013】実施例1~3、比較例1の結果から、メチ*

*ルジメトキシシランに対しフェニルグリシジルエーテ ル、エチレングリコールジグリシジルエーテルにはいづ れも優れた保存安定性効果のあることが分かった。シク ロヘキセンオキシドにも保存安定性効果のあることが分 かった。

【0014】実施例4

メチルジメトキシシラン20gに対して0.2gのフェ することなく、メチルジメトキシシラン10gを20ミ 20 ニルグリシジルエーテルを添加し、50℃の油浴で24 時間加熱した。その後、油浴中のメチルジメトキシシラ ンの残存量とメチルトリメトキシシランの生成量をガス クロマトグラフィーによって調べた。結果を表2に示

[0015]

【表2】

表

	安 定 剤	メラルジメトキッシラン の 純度 (%) (残存率)	生成されていた メチルトリメトキシシランの 濃度 (%)
実 4	フェニルグリッジルエーテル	99.92	0.08
実 5	エチレングリコールジグリシタル エーテル	99.90	0.10
実 6	シクロヘキセンオキシド	99.83	0.17
比 2	無添加	94.21	5.79

【0016】実施例5、6

を使用しない代わりにエチレングリコールジグリシジル エーテルまたはシクロヘキセンオキシドを使用した。結 果を表2に示す。

【0017】比較例2

フェニルグリシジルエーテルなどのエポキシド類を添加 することなく、メチルジメトキシシラン20gを50℃ の油浴で24時間加熱した。その後、油浴中のメチルジ メトキシシランの残存量とメチルトリメトキシシランの 生成量をガスクロマトグラフィーによって調べた。結果 を表2に示す。

【0018】実施例4~6、比較例2の結果から、メチ 実施例4と同様にしたが、フェニルグリシジルエーテル 40 ルジメトキシシランに対し、フェニルグリシジルエーテ ル、エチレングリコールジグリシジルエーテルにはいづ れも優れた熱安定性効果のあることが分かった。シクロ ヘキセンオキシドにも熱安定性効果のあることが分かっ

【0019】実施例7~9、比較例3

メチルジメトキシシランをメチルジエトキシシランに変 えた以外は実施例1~3、比較例1と同様に実施し、メ チルジエトキシシランの残存量とメチルトリエトキシシ ランの生成量をガスクロマトグラフィーによって調べ

50 た。結果を表3に示す。

5

[0020]

* *【表3】 表 3

	安定剤	メチルヴェトキシッラン の 純度(%) (残存率)	生成されていた メチルトリエトキタシランの 濃度(%)
実 7	フェニルグリシジルエーテル	99.95	0.05
実 8	エチレンテリコールジテリシジル エーテル	99.96	0.04
実 9	シクロヘキセフオキシド	99.01	0.09
比3	無添加	96.33	3.67

【0021】実施例7~9、比較例3の結果から、メチルジエトキシシランに対し、フェニルグリシジルエーテル、エチレングリコールジグリシジルエーテルにはいづれも優れた保存安定性効果のあることが分かった。シクロヘキセンオキシドにも保存安定性効果のあることが分かった。

※メチルジメトキシシランをメチルジエトキシシランに変 えた以外は実施例4~6、比較例2と同様に実施した。 メチルジエトキシシランの残存量とメチルトリエトキシ シランの生成量をガスクロマトグラフィーによって調べ た。結果を表4に示す。

[0023]

【0022】実施例10~12、比較例4

※20 【表4】

表 4

	安 定 剤	メチルジェトキシシラン の 純度(%) (残存率)	生成されていた メチルトリエトキシシランの 濃度(%)
実10	フェニルグリシジルエーテル	99.95	0.05
実Ⅱ	エチレングリコールジグリシジル エーテル	99.95	0.05
実 12	シクロヘキセンオキシド	99.79	0.21
比 4	無添加	94.55	5.45

【0024】実施例10~12、比較例4の結果から、 メチルジエトキシシランに対し、フェニルグリシジルエ ーテル、エチレングリコールジグリシジルエーテルには いづれも優れた熱安定性効果のあることが分かった。シ クロヘキセンオキシドにも熱安定性効果のあることが分 かった。

フロントページの続き

(72)発明者 遠藤 幹夫

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28番地の 1 信越化学工業株式会社合成技術研究所 内